Naif

Nm 2/160

80% CO cotone Makò / Makò cotton
20% PA fibra poliammidica / polyamide fibre

impiego
macchina rettilinea su finezza 18 ad 1 filo, 16-14 a 1-2 fili, circolare da 24 a 32 ad 1 filo.
Con lavorazioni a due o piú fili, si raccomanda di verificare le tensioni in macchina.
Per valutare i cali nei vari punti maglia, é necessario eseguire un capo prototipo e sottoporlo a test di lavaggio.

use
flat-knitting machine gauge 18 for 1-ply, 16-14 for 1-2 ply, circular from 24 to 32 for 1-ply.
For 2 or more ply knitting, it is recommended to check machine tension.
In order to evaluate shrinkage in the different knits, it is suggested to make a prototype garment and wash it as a test.

scarto di lavorazione
la particolare costruzione di quest'articolo e il processo di tintura comportano uno scarto del 5-7%.

knitting waste
the particular yarn construction and dyeing process may cause a 5-7% knitting waste.

colori
uniti

colours
solid

solidità
secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

fastness
in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

finissaggio industriale
vaporizzare abbondantemente in fase di stiro; per una mano più fluida e per eliminare le tensioni di smacchinatura, si consiglia un lavaggio con ammorbidente specifico.

industrial finishing
steam generously during ironing; for a smoother hand and to eliminate the shrinkage due to the knitting tensions, it is suggested to wash with specific softener.

servizio campionature fino al 30-06-2017
✱ colori pronti per campionatura

sampling service until 30-06-2017
✱ *colours ready for sampling*

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

•1	bianco	white
•2	chiari	light
•3	medi	medium
•4	scuri	dark
•5	special	special