



impiego

macchina rettilinea su finezza 16 a 1 filo, 14 a 1-2 fili, circolare da 16 a 20 a 1 filo, cotton 24-27 a 1 filo.

Per valutare i cali nei vari punti maglia, é necessario eseguire un capo prototipo e sottoporlo a test di lavaggio.

In fase di smacchiatura, porre particolare attenzione alla messa a punto della macchina, per limitare le rotture della piattina di poliestere.

scarto di lavorazione

la particolare costruzione di quest’articolo e il processo di tintura comportano uno scarto del 5-7%.

colori

uniti

solidità

secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

finissaggio industriale

trattare a secco, ma non a carica (senza aggiunta di acqua)

tutti i colori sono pronti per campionatura

per informazioni sull’utilizzo dell’articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

use

flat-knitting machine gauge 16 for 1-ply; 14 for 1-2 ply, circular from 16 to 20 for 1-ply, cotton 24-27 for 1-ply.

In order to evaluate shrinkage in different knits, it is suggested to make a prototype garment and wash it as a test.

Pay great attention during knitting to the set-up of the set –up of the machine, in order to limit the polyester breakage.

knitting waste

the particular yarn construction and dyeing process cause a 5-7% knitting waste.

colours

solid

fastness

in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

industrial finishing

dryclean only without the addition of water

all colours are ready for sampling

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

