Polo

Nm 2/50

50% CO cotone pettinato / combed cotton
50% PC fibra poliacrilica / polyacrylic fibre

impiego
macchina rettilinea su finezza 14 a 1 filo, 12 a 1 o 2 fili, circolare da 12 a 20 a 1 filo, cotton 24-27 gauge a 1 filo.
Con lavorazioni a due o piu' fili, si raccomanda di verificare le tensioni in macchina.

use
flat-knitting machine gauge 14 for 1-ply, gauge 12 for 1-ply or 2-ply, circular from 12 to 20 for 1-ply, cotton 24-27 gauge for 1 ply. For 2 or more ply knitting, it is recommended to check machine tension.

colori
uniti

colours
solid

solidità
secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

fastness
in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

finissaggio industriale
vaporizzare abbondantemente in fase di stiro; per valorizzare il filato ed eliminare le tensioni di smacchinatura, si consiglia un lavaggio con ammorbidente specifico.

industrial finishing
steam generously during ironing; in order to enhance the yarn and eliminate the shrinkage due to the knitting tensions, it is suggested to wash with specific softener.

servizio campionature fino al 30-06-2017
● colori pronti per campionatura
Ø01-Ø02-Ø66-Ø99-ØJ5-5X5

sampling service until 30-06-2017
● *colours ready for sampling*
Ø01-Ø02-Ø66-Ø99-ØJ5-5X5

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

•1	bianco	white
•2	chiari	light
•3	medi	medium
•4	scuri	dark
•5	special	special