Cod. 55468

Aghorà

Nm 2/40

49% PC fibra poliacrilica / polyacrylic fibre
48% WO lana Merino extrafine irrestringibile / shrink-resistant Merino extrafine wool
3% EA elastan

RAUMER

impiego
macchina rettilinea su finezza 12- 14 a 1 filo, circolare da 12 a 20 a 1 filo, cotton 21-24 a 1 filo.

use
flat-knitting machine gauge 12- 14 for 1-ply, circular from 12 to 20 for 1-ply, cotton 21-24 for 1-ply.

estensibilità e restringimento
il grado d'elasticità del capo è determinato dalla regolazione della tensione del filo e della fittezza dei punti maglia in fase di smacchinatura. Si consiglia di eseguire un capo prototipo e sottoporlo ad un test di lavaggio.

stretch and shrinking degree
the garment stretch degree is determined by yarn tension and knit thickness adjustment during knitting. It is suggested to make a prototype garment and wash it as a test.

scarto di lavorazione
la particolare costruzione di quest'articolo e il processo di tintura comportano uno scarto del 5-7%.

knitting waste
the particular yarn construction and dyeing process may cause a 5-7% knitting waste.

colori
uniti e mélange.

colours
solid and mixed.

solidità
secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

fastness
in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

finissaggio industriale
per scaricare le tensioni di lavorazione e completare il ritorno elastico della componente elastan, si consiglia di lavare con ammorbidente specifico e vaporizzare abbondantemente in fase di stiro.

industrial finishing
in order to loosen the knitting tensions and help the elastan component elastan return, it is suggested to wash with specific softener and steam generously during ironing.

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

E.Miroglio EAD
Certificate
N° SOF0170206
ISO 9001: 2008

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 052991.O CENTROCOT Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 084222.O CENTROCOT Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NO harmful or irritant chemicals used.
NON trattato con sostanze nocive o irritanti.

Safe & healthy working conditions.
Condizioni di lavoro sane e sicure.

40