



**E.Miroglio EAD**  
 ISO 14001:2015  
 Cert. N° BG.121922E/U  
 ISO 9001:2015  
 Cert. N° BG.121922Q/U



SAFE &  
 healthy  
 working  
 conditions



NO harmful  
 or irritant  
 chemicals  
 used

85% VI viscose / viscose  
 15% PL poliestere elasticizzato / stretch polyester

### impiego

macchina rettilinea su finezza 16-14 ad 1 filo, 12 a 2 fili,  
 circolare da 16 a 20 ad 1 filo.

### estensibilità e restringimento

il grado d'elasticità del capo è determinato dalla regolazione della tensione del filo e della fittezza dei punti maglia in fase di smacchinatura. Si consiglia di eseguire un capo prototipo e sottoporlo ad un test di lavaggio.

### scarto di lavorazione

la particolare costruzione di quest'articolo e il processo di tintura comportano uno scarto del 5-7%.

### colori

uniti

### solidità

secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

### finissaggio industriale

per scaricare le tensioni di lavorazione e completare il ritorno elastico della componente poliestere, si consiglia di lavare con ammorbidente specifico e vaporizzare abbondantemente in fase di stiro.

### servizio campionature fino al 30-06-2022

\* colori pronti per campionatura

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

### use

*flat-knitting machine gauge 16-14 for 1-ply, 12 for 2 ply,  
 circular from 16 to 20 for 1-ply.*

### stretch and shrinking degree

*the garment stretch degree is determined by yarn tension and knit thickness adjustment during knitting. It is suggested to make a prototype garment and wash it as a test.*

### knitting waste

*the particular yarn construction and dyeing process may cause a 5-7% knitting waste.*

### colours

*solid*

### fastness

*in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.*

### industrial finishing

*in order to loosen the knitting tensions and help the polyester component stretch return, it is suggested to wash with specific softener and steam generously during ironing.*

### sampling service until 30-06-2022

*\* colours ready for sampling*

*for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.*

- 1 bianco white
- 2 chiari light
- 3 medi medium
- 4 scuri dark
- 5 special special



**OEKO-TEX®**  
 STANDARD 100  
 053991.O CENTROSCOT

Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

**OEKO-TEX®**  
 STANDARD 100  
 064222.O CENTROSCOT

Tested for harmful substances.  
[www.oeko-tex.com/standard100](http://www.oeko-tex.com/standard100)

