Cod. 54202

Atlante

Nm 2/40

80% PC fibra poliacrilica / polyacrylic fibre
20% WV lana Merino / Merino wool

RAUMER

impiego
macchina rettilinea su finezza 14 a 1 filo, 12 a 2 fili,circolare da 12 a 20 a 1 filo, cotton 21-24 gauge a 1 filo.

use
flat-knitting machine gauge 14 for 1-ply, 12 for 2-ply ,circular from 12 to 20 for 1-ply, cotton 21-24 gauge for 1 ply.

colori
uniti e melange

colours
solid and melange

solidità
secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

fastness
in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

finissaggio industriale
vaporizzare abbondantemente in fase di stiro. Per ottenere una mano più gonfia e quindi una maglia piú curata, è consigliabile un lavaggio con un minimo di ammorbidente specifico.

industrial finishing
steam generously during ironing. Wash with a minimum dose of appropriate softner for a more voluminous touch and a cleaner feel.

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

E. Miroglio JSC
Certificate N° 170206
ISO 9001: 2000

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 052991.0 CENTROCOT

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100 06422.0 CENTROCOT

NO harmful or irritant chemicals used.
NON trattato con sostanze nocive o irritanti.

Safe & healthy working conditions.
Condizioni di lavoro sane e sicure.

40