



70% CO cotone / cotton  
15% PA fibra poliammidica / polyamide fibre  
10% WV lana fine Merino irrestingibile /  
shrink-resistant fine Merino wool  
5% SE seta / silk

W  
14  
15

**impiego**

macchina rettilinea su finezza 14 ad 1 filo,  
12 a 2 fili, circolare da 12 a 20 ad 1 filo,  
cotton 24-27 ad 1 filo.

**colori**

uniti e melange

**solidità**

secondo le norme UNI/ISO; per i rigati  
con colori contrastanti, è necessario  
richiedere solidità specifiche ed eseguire  
test di lavaggio.

**finissaggio industriale**

per scaricare le tensioni di lavorazione  
e completare il ritorno elastico della  
componente poliammidica, si consiglia  
di lavare con ammorbidente specifico e  
vaporizzare abbondantemente in  
fase di stiro.

**servizio campionature fino al 31-12-2013**

\* colori pronti per campionatura

*per informazioni sull'utilizzo dell'articolo  
e dei bagni ottimali di tintura, vi pre-  
ghiamo di richiedere la scheda tecnica.*

**use**

*flat-knitting machine gauge 14 for 1-ply,  
12 for 2 ply, circular from 12 to 20 for 1-ply,  
cotton 24-27 for 1-ply.*

**colours**

*solid and melange*

**fastness**

*in compliance with UNI/ISO norms; for  
striped garments with contrasting colours,  
it is recommended to ask for specific  
fastness and carry out washing tests.*

**industrial finishing**

*in order to loosen the knitting tensions  
and help the polyamide component  
stretch return, it is suggested to wash with  
specific softener and steam generously  
during ironing.*

**sampling service until 31-12-2013**

\* colours ready for sampling

*for any information regarding the use  
and dye-lot sizes of the yarn please ask  
for the technical sheet.*

