



70% CO cotone / cotton
15% PA fibra poliammidica / polyamide fibre
10% WV lana fine Merino irrestingibile /
shrink-resistant fine Merino wool
5% SE seta / silk

impiego

macchina rettilinea su finezza 14 ad 1 filo,
12 a 2 fili, circolare da 12 a 20 ad 1 filo,
cotton 24-27 ad 1 filo.

colori

uniti e mélange

solidità

secondo le norme UNI/ISO; per i rigati
con colori contrastanti, è necessario
richiedere solidità specifiche ed eseguire
test di lavaggio.

finissaggio industriale

per scaricare le tensioni di lavorazione
e completare il ritorno elastico della
componente poliammidica, si consiglia
di lavare con ammorbidente specifico e
vaporizzare abbondantemente in
fase di stiro.

servizio campionature fino al 30-06-2016

* colori pronti per campionatura

*per informazioni sull'utilizzo dell'articolo
e dei bagni ottimali di tintura, vi pre-
ghiamo di richiedere la scheda tecnica.*

use

*flat-knitting machine gauge 14 for 1-ply,
12 for 2 ply, circular from 12 to 20 for 1-ply,
cotton 24-27 for 1-ply.*

colours

solid and mélange

fastness

*in compliance with UNI/ISO norms; for
striped garments with contrasting colours,
it is recommended to ask for specific
fastness and carry out washing tests.*

industrial finishing

*in order to loosen the knitting tensions
and help the polyamide component
stretch return, it is suggested to wash with
specific softener and steam generously
during ironing.*

sampling service until 30-06-2016

* colours ready for sampling

*for any information regarding the use
and dye-lot sizes of the yarn please ask
for the technical sheet.*

