



impiego

macchina rettilinea su finezza 12-14 a 1 filo, 7 a 2 o 3 fili.

Con lavorazioni a due o più fili, si raccomanda di verificare le tensioni in macchina.

Per valutare i cali nei vari punti maglia, é necessario eseguire un capo prototipo e sottoporlo a test di lavaggio.

colori

uniti

solidità

secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

finissaggio industriale

vaporizzare abbondantemente in fase di stiro; per una mano più fluida e per eliminare le tensioni di smacchinatura, si consiglia un lavaggio con ammorbidente specifico.

servizio campionature fino al 30-06-2016

* colori pronti per campionatura
066-099-002-001-3K3-5R6-5X5

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

use

flat-knitting machine gauge 12-14 for 1-ply, 7 for 2 or 3 ply. For 2 or more ply knitting, it is recommended to check machine tension. In order to evaluate shrinkage in the different knits, it is suggested to make a prototype garment and wash it as a test.

colours

solid

fastness

in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

industrial finishing

steam generously during ironing; for a smoother hand and to eliminate the shrinkage due to the knitting tensions, it is suggested to wash with specific softener.

sampling service until 30-06-2016

* colours ready for sampling
066-099-002-001-3K3-5R6-5X5

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

•1	bianco	white
•2	chiari	light
•3	medi	medium
•4	scuri	dark
•5	special	special

