Cod. 56241

Butterfly-Lux

Nm 3800

46% PC fibra poliacrilica / polyacrylic fibre
19% PL poliestere metallizzato / metallized polyester
17% PA fibra poliammidica / polyamide fibre
12% WM mohair
6% WV lana vergine / new wool

W
17
18

impiego
macchina rettilinea su finezza 3 a 1 filo.
In fase di smacchinatura, porre particolare attenzione alla messa a punto della macchina, per limitare le rotture della piattina di poliestere.
Per valutare i cali nei vari punti maglia, é necessario eseguire un capo prototipo e sottoporlo a test di lavaggio.

use
flat-knitting machine gauge 3 for 1-ply.
Pay great attention during knitting to the set-up of the machine, in order to limit the polyester breakage.
In order to evaluate shrinkage in the different knits, it is suggested to make a prototype garment and wash it as a test.

scarto di lavorazione
la particolare costruzione di quest'articolo e il processo di tintura comportano uno scarto del 5-7%.

knitting waste
the particular yarn construction and dyeing process may cause a 5-7% knitting waste.

estensibilità e restringimento
il grado d'elasticità del capo è determinato dalla regolazione della tensione del filo e della fittezza dei punti maglia in fase di smacchinatura. Si consiglia di eseguire un capo prototipo e sottoporlo ad un test di lavaggio.

stretch and shrinking degree
the garment stretch degree is determined by yarn tension and knit thickness adjustment during knitting. It is suggested to make a prototype garment and wash it as a test.

colori
uniti e mélange
Non sono riproducibili colori a campione.

colours
solid and mélange
We cannot match colours in this quality.

solidità
secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

fastness
in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

finissaggio industriale
vaporizzare abbondantemente in fase di stiro; per una mano più fluida e per eliminare le tensioni di smacchinatura, si consiglia un lavaggio con

industrial finishing
steam generously during ironing; for a smoother hand and to eliminate the shrinkage due to the knitting tensions, it is suggested to wash with specific softener.

servizio campionature fino al 31-12-2016
✱ colori pronti per campionatura

sampling service until 31-12-2016
✱ *colours ready for sampling*

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

E.Miroglio EAD
Certificate
N° SOF0170206
ISO 9001: 2008

NO harmful or irritant chemicals used.
NON trattato con sostanze nocive o irritanti.

Safe & healthy working conditions.
Condizioni di lavoro sane e sicure.