Cod. 55047

Crypto

Nm 2/50

70% CO cotone / cotton
15% PA fibra poliammidica / polyamide fibre
10% WV lana fine Merino irrestringibile / shrink·resistant fine Merino wool
5% SE seta / silk

W 17 18

impiego
macchina rettilinea su finezza 14 ad 1 filo, 12 a 2 fili, circolare da 12 a 20 ad 1 filo, cotton 24-27 ad 1 filo.

use
flat-knitting machine gauge 14 for 1-ply, 12 for 2 ply, circular from 12 to 20 for 1-ply, cotton 24-27 for 1-ply.

colori
uniti e mélange

colours
solid and mélange

solidità
secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

fastness
in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

finissaggio industriale
per scaricare le tensioni di lavorazione e completare il ritorno elastico della componente poliammidica, si consiglia di lavare con ammorbidente specifico e vaporizzare abbondantemente in fase di stiro.

industrial finishing
in order to loosen the knitting tensions and help the polyamide component stretch return, it is suggested to wash with specific softener and steam generously during ironing.

servizio campionature fino al 31-12-2016
✱ colori pronti per campionatura

sampling service until 31-12-2016
✱ *colours ready for sampling*

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

•1	bianco	white
•2	chiari	light
•3	medi	medium
•4	scuri	dark
•5	special	special