

80% VI viscose rayon / viscose rayon
 10% fibra metalizzata / metallized fibre
 10% PA poliammide / polyamide

Stock Service



E.Miroglia EAD
 ISO 14001:2015
 Cert. N° BG.121922E/U
 ISO 9001:2015
 Cert. N° BG.121922Q/U



SAFE &
 healthy
 working
 conditions



NO harmful
 or irritant
 chemicals
 used

impiego

macchina rettilinea su finezza 12-14 a 1 filo, circolare da 12 a 20 a 1 filo, cotton 21-24-27 gauge a 1 filo.
 Per valutare i cali nei vari punti maglia, è necessario eseguire un capo prototipo e sottoporlo a test di lavaggio. In fase di smacchinatura, porre particolare attenzione alla messa a punto della macchina, per limitare le rotture della piattina di poliestere.
 Per ottenere una superficie uniforme nei colori YTI, YVI, V41, VD4, VD5 e ZWD, si consiglia di lavorare il filato a più guidafili.

scarto di lavorazione

la particolare costruzione di questo articolo e il processo di tintura comportano uno scarto del 3%.

colori

uniti

solidità

secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contra-stanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

finissaggio industriale

vaporizzare abbondantemente in fase di stiro; per una mano più fluida e per eliminare le tensioni di smacchinatura, si consiglia un lavaggio con ammorbidente specifico.

Tutti i colori sono pronti a Stock Service

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

use

flat-knitting machine gauge 12-14 for 1-ply, circular from 12 to 20 for 1-ply, cotton 21-24-27 gauge for 1-ply.

Make and wash a prototype garment to evaluate shrink-age in the different knits.

Pay great attention during knitting to the set-up of the machine, in order to limit the polyester breakage. When knitting YTI, YVI, V41, VD4, VD5 and ZWD colors, it's advisable to use several threadguides to obtain a more uniform surface.

knitting waste

the particular yarn construction and dyeing process cause a 3% knitting waste.

colours

solid

fastness

in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

industrial finishing

steam generously during ironing; for a smoother hand and to eliminate the shrinkage due to the knitting tensions, it is suggested to wash with specific softener.

All colours are ready on Stock Service

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.



STANDARD
100
052991.0
CENTROCOT
www.oeko-tex.com



STANDARD
100
064222.0
CENTROCOT
www.oeko-tex.com

