



62% VI viscosa FSC® / FSC® viscose  
 26% PC acrilica / acrylic  
 5% PA poliammide / polyamide  
 4% fibra metallizzata / metallized fibre  
 3% EA elastan / elastane



**E.Miroglio EAD**  
 ISO 14001:2015  
 Cert. N° BG.121922E/U  
 ISO 9001:2015  
 Cert. N° BG.121922Q/U



SAFE &  
 healthy  
 working  
 conditions



NO harmful  
 or irritant  
 chemicals  
 used

### impiego

macchina rettilinea su finezza 12-14 a 1 filo, circolare da 12 a 20 a 1 filo, cotton 21-24 gauge a 1 filo.  
 Per valutare i cali nei vari punti maglia, è necessario eseguire un capo prototipo e sottoporlo a test di lavaggio.  
 In fase di smacchinatura, porre particolare attenzione alla messa a punto della macchina, per limitare le rotture della piattina di poliestere.

### scarto di lavorazione

la particolare costruzione di quest'articolo e il processo di tintura comportano uno scarto del 5-7%.

### colori

uniti

### solidità

secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

### finissaggio industriale

per scaricare le tensioni di lavorazione e completare il ritorno elastico della componente elastane, si consiglia di lavare con ammorbidente specifico e vaporizzare abbondantemente in fase di stiro.

### servizio campionature fino al 31-12-2022

\* colori pronti per campionatura

*per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.*

### use

*flat-knitting machine gauge 12-14 for 1-ply, circular from 12 to 20 for 1-ply, cotton 21-24 gauge for 1-ply.  
 Make and wash a prototype garment to evaluate shrinkage in the different knits.  
 Pay great attention during knitting to the set-up of the machine, in order to limit the polyester breakage.*

### knitting waste

*the particular yarn construction and dyeing process may cause a 5-7% knitting waste.*

### colours

solid

### fastness

*in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.*

### industrial finishing

*in order to loosen the knitting tensions and help the elastane component stretch return, it is suggested to wash with specific softener and steam generously during ironing.*

### sampling service until 31-12-2022

\* colours ready for sampling

*for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.*

